

Gotove boje

Hammerite - je zaštitni lak koji se može nanositi na sve netretirane, zarđale ili staroobložene metalne podloge.

Svojstva:

- Premaz je otporan na vodu i osigurava dugoročnu zaštitu
- Lak boja dobro prijanja, brzo suši i otporna je na UV zrake

Nanošenje:

- Nanosi se četkom ili valjkom u 2-3 sloja, a kod nanošenja prskanjem nanosi se u 4-5 slojeva.

Ukoliko se postojeća boja ili rđa ljušti sa podloge istu treba fizički ukloniti brusnim papirom ili čeličnom četkom.

Sastav:

alkidna smola

otapalo

pigment

aditivi, (dodaci za poboljšanje svojstava boje)

Sušenje:

Premaz je suh na dodir za 1-2 sata. Slijedeći premaz nanosi se nakon 6 sati.

Potrošnja:

Sa 1l boje u 2 premaza pokrije se 5 kvadrata površine podloge.

Purolit - je specijalna boja za sanaciju mrlja od vode, dima, čađe i dima na unutarnjim zidovima. Radi se na bazi silikonske smole sa organskim otapalima, te pigmentima i punilima za pokrivnost i izolaciju. Nanosi se u 1-3 sloja u razmaku od 30 minuta. Razrjeđuje se purolit razrjeđivačem.

Pitanja:

Na koje podloge se nanosi hammerite?

Navedi svojstva hammerite lak boje

Kako se nanosi hammerite lak boja?

Navedi sastav hammerite lak boje

Što je purolit?

Sastav purolita?

Nanošenje purolita?